

# Kiilto 66 Yleis- /puuliima



PVAC-perustainen yleisliima kalusteasennuksiin, lautaparketin ponttiliimauksiin ja muihin puun, vanerin, viilun, lastulevyn, pahvin, paperin, kankaan, nahan, mosaiikin yms. liimauksiin.



- yleisliima rakentamisen ja kodin kaikkiin liimauksiin
- vesiohenteinen

## KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen PVAc yleisliima, puun, paperin, kartongin, kankaan ja keramiikan liimaamiseen toisiinsa. Sopii lautaparketin ponttiliimaukseen. Täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen. Liima sitoo nopeasti lyhyellä puristusajalla. D2-luokan liimana Kiilto 66 soveltuu sisätilojen liimauksiin.

## KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan. Puristusaika on riippuvainen työskentelyolosuhteista. Liimasauma on kuivuttuaan vaalea. Liimatahrat poistetaan tuoreena vedellä kostutetulla rätillä pyyhkimällä.

Liimattaessa tulee olla normaali huonelämpötila. Sekä materiaalien että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, liiman ja materiaalien lämpötila, ilman kosteus, materiaalin laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen.

Liima ei värjää puuta. Mikäli liiman joukossa tai liimattavilla pinoilla on rautaa tai ruostetta, niin ne yhdessä puun uuteaineen kanssa saattavat aiheuttaa puun värjäytymisen.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä

ALIN	+ 5 - 8 °C
AVOIN AIKA	5 - 10 min
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätyvää
pH	n.7
PURISTUSAIKA	10 - 20 min (jännityksettömät kappaleet)
PUUN KOSTEUS	6 - 15 %
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1 kg/dm <sup>3</sup>
VISKOSITEETTI	16500 mPas (Brookfield RVT +20 °C)
PAKKAUSKOOT	1/3 l ja 3/4 l muovipullot 3 l ja 10 l muoviasiat
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



lisää nettisivuillamme.